


SPECIFICATION – Office paper

SPECIFIKACE – kancelářský papír

JET Paper (A4)/SIRIUS EXCELENCE (A3)

01. 07. 2019

Parameter Parametr	Unit Jednotka	Value Hodnota	Comments (Method) Poznámka (Metoda)
Size Formát		A4, A3	
Grammage Plošná hmotnost	g/m ²	80 ± 2	Měření a kontrola řízena počítačem. Kalibrace měřících jednotek a kontrola parametrů dle normy PN-ISO 536:1996.
Moisture Vlhkost	%	3,8 – 5,0	Měření a kontrola řízena počítačem. Kalibrace měřících jednotek a kontrola parametrů dle normy PN-EN 287:1994
Thickness Tloušťka	µm	107 ± 3	PN-EN 20535:1995
Whiteness Bělost	CIE	Min.	170 ± 4 PN-ISO 11475:2002
Opacity Opacita	%	93 Min.	ISO 2471:1998
Air permeability (Bendtsen) Propustnost vzduchu	cm ³ /min	<1.250	PN-P-50176-3:1994
Smoothness (measured as roughness Bendtsen) Hladkost (měřena jako hrubost metodou Bendtsen)	cm ³ /min	140 ± 50	PN-93/P-50166.02 Průměrná hodnota horní a spodní strany

Klimatizováno při relativní vlhkosti: $RH 50 \pm 2\%$ teplota $23 \pm 1^{\circ}C$ PN-EN 20187:2000
Kancelářský papír vyráběný International Paper – Kwidzyn se vyrábí z vlastní celulózy ECF (bez použití elementárního chlóru). Výrobní proces probíhá v neutrálním prostředí. Kalcium karbonát (PCC) použitý jako plnidlo zajišťuje zásaditý charakter papíru pro splnění požadavků normy PN-EN ISO 9706:2001 "Informace a dokumentace – Papír pro dokumenty – Požadavky na trvanlivost".

ISO 9001- Quality control
ISO 9706 – Permanent Paper
EN12281

ISO 14001 – Environmental protection
OHSAS 18001 – Health&Safety

Made in EU